



エピテックプライマー

水性形二液屋根用エポキシ系下塗材

EPITEC PRIMER



水性形二液屋根用エポキシ系下塗材

エピテックプライマー

金属屋根(塩ビ鋼板)・アスファルトシングル・各種旧塗膜



施工方法

- ①「エピテックプライマー」を標準施工仕様に従って1回塗りで塗布する。
- ②各種上塗材を仕様に従って施工する。

試験結果

- JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー
『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』『低温安定性』『低温造膜性』『上塗り適合性』『耐水性』『耐アルカリ性』 全て合格
- JIS A 6909 建築用仕上塗材 『付着強さ』 合格
- 『表面乾燥性(バロチニ法)』 社内試験規格合格(参考試験方法:JIS K 5600 塗料一般試験方法)

標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	調合比 (容積比)	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗	エピテックプライマー A液	10ℓ	1	—	6.0~8.0㎡/ℓ (0.15~0.22kg/㎡)	1	—	4時間以上 3日以内	—	ローラー/ エアレス
	エピテックプライマー B液	10ℓ	1							

下地調整

- 劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。

製品データ

荷姿	20ℓセット(A液:10ℓ、B液:10ℓ) 8ℓセット(A液:4ℓ、B液:4ℓ)
塗布量	6.0~8.0㎡/ℓ (0.15~0.22kg/㎡)
希釈	不可
色	白・グレー
可使時間	1時間(25℃)

施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
- エアレス施工の場合には塗装ロスが大きくなりますので、塗布量の上限値を目安にしてください。
- 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
- ウールローラー施工の場合、上塗りの塗回数が増えることがありますのでご注意ください。

ver.202208

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 **株式会社アステックペイント**

福岡本社/〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1-9F
福岡事業本部/〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8
東京営業所/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1-10F
大阪営業所/〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-3 B1
沖縄営業所/〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-1-6 B1

astecpaints.jp