

ASTE^C
· P A I N T S ·



ジョイントシールド

シラン系吸水防止材

JOINT SHIELD





目地内部に浸透し、防水層を形成。磁器タイル外壁の劣化原因となる、目地部への水の浸入を抑制します。

ジョイントシールド

▶ シラン系吸水防止材

防水性

目地に浸透し防水層を形成することで、雨水などの水の浸入を抑制します。

通気性

防水層は水蒸気などの小さな分子が通過する構造。目地劣化の原因となる内部の湿気を逃がします。

耐久性

紫外線や温度変化に強く、長期間防水効果を持続します。

意匠の維持

乾燥後は無色透明なので、外観の変化が生じず、元の美しい意匠性を維持します。

試験結果

- JIS A 6909 建築用仕上塗材 『透水性』『温冷繰返し』 すべて社内試験規格合格
- 『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』 すべて社内試験規格合格 (参考試験方法: JIS K 5600 塗料一般試験方法)
- 防汚材料促進評価試験(土木用防汚材料Ⅰ種) 『耐汚染性』 合格 ※社内試験による
- 浸漬試験 合格 ※社内試験による
- コンクリート塗装材料の品質試験方法 『遮塩性』 合格

磁器タイル(目地モルタル)の標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
						工程内	工程間	最終養生	
素地調整	磁器タイル面のひび割れ処置、浮きの処置、目地処理等補修を行う。 高圧洗浄等で汚染を完全に除去する。								
上塗	ジョイントシールド	12kg	—	0.20~0.30kg/m ²	2	3時間以上 7日以内	—	24時間以上	ローラー/ エアレス

下地調整

- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置を行う。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。
- 雨上がり後は、下地が均一に乾いて(濡れ色が消えて)から施工する。

施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 塗り残しがないように丁寧に塗装し、水平面に材料が溜まらないように十分注意してください。
- フッ酸系の洗浄剤は避けてください。又、洗浄剤の酸やアルカリ性が残るとタイル面に白化や汚染を生じますので、十分に水洗いしてください。
- エアレス施工の場合には塗装ロスが大きくなりますので、塗布量の上限值を目安にしてください。
- 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
- 危険物第4類アルコール類に属しますので、火災・中毒等のおそれがあり、保管・取扱いには十分に注意してください。
- 常時水没(水圧)する場所での施工は避けてください。

製品データ

■ 対応素材 磁器タイル(目地モルタル)

荷姿	12kg
塗布量	0.20~0.30kg/m ²
希釈	不可
色	透明

ver.202310

製品については下記までお問合せください。



製造元 株式会社アステックペイント

本社 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1-9F

astecpaints.jp