

ASTEC[®]

· P A I N T S ·

マルチエースII

水性形一液内外壁用アクリル系上塗材

マルチエースII-JY

弱溶剤形一液内外壁用アクリル系上塗材



MULTI ACE II

MULTI ACE II

JY





軒天、内装、準外部(開放廊下・内壁・天井等)に使用できます。
艶消しの落ち着いた仕上りが特徴です。

マルチエースII

水性形一液内外壁用アクリル系上塗材



マルチエースII-JY

弱溶剤形一液内外壁用アクリル系上塗材

美観性

高い隠ぺい性と、カビの抑制効果で美観を保ちます。※軽微なヤニであれば抑制できます。

安全性

ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で、臭気も少なく安全です。

試験結果

- [マルチエースII] ■JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー
『容器の中での状態』『塗装作業性』『低温安定性』『乾燥時間』『塗膜の外観』『隠ぺい率』『耐水性』『耐アルカリ性』『耐洗浄性』『屋外暴露耐候性』 全て合格
- [マルチエースII-JY] ■JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料
『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』『乾燥時間』『隠ぺい率』『耐水性』『耐アルカリ性』 全て合格

軒天・内装・準外部の標準施工仕様

| 工程 | 製品名 | 荷姿 | 調合比 | 希釈 | 塗布量 | 塗回数 | 施工間隔(25℃) | | | 塗装法 |
|----|--------------------------------|------|-----|---------------------|----------------------------|-----|-----------|-----|--------|------|
| | | | | | | | 工程内 | 工程間 | 最終養生 | |
| 下塗 | シーラーレス(金属面には錆止め等の下塗材を使用してください) | | | | | | | | | |
| 上塗 | マルチエースII | 16kg | — | 0.3~1.3ℓ(清水) | 0.30~0.40kg/m ² | 2 | 2時間以上 | — | 24時間以上 | ローラー |
| 下塗 | シーラーレス(金属面には錆止め等の下塗材を使用してください) | | | | | | | | | |
| 上塗 | マルチエースII-JY | 16kg | — | 0~1.6ℓ(アステックシンナーDX) | 0.26~0.32kg/m ² | 2 | 2時間以上 | — | 24時間以上 | ローラー |

下地調整

- 劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。
- 劣化したシーリング材は全て撤去し、新規シーリング材で打ち替える。

施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
- 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
- シーリング材目地に塗装した場合、動きに追従出来ずに塗膜がひび割れることがあります。
- 溶剤系塗料では火災・中毒等のおそれがあるため、保管・取扱いには十分に注意してください。※マルチエースII-JYのみ
- 塗り継ぎや補修塗り(タッチアップ)を行なう場合は、ローラー又はエアレス等の塗装方法や希釈率の違いにより、色相差・艶ムラが生じることがありますので、作業後に仕上りをご確認ください。

製品データ

■対応素材 軒天、内装、準外部(開放廊下・内壁・天井等)・各種旧塗膜

| | |
|-----|--|
| 荷姿 | 16kg、4kg |
| 塗布量 | [マルチエースII] 0.30~0.40kg/m ² [マルチエースII-JY] 0.26~0.32kg/m ² |
| 希釈 | [マルチエースII] 0.3~1.3ℓ(清水) ※16kgあたり [マルチエースII-JY] 0~1.6ℓ(アステックシンナーDX) ※16kgあたり |
| 艶 | 艶消 |
| 色 | [マルチエースII] アステック標準色52色 [マルチエースII-JY] アステック標準色57色 |

※濃色では艶消し材の影響により、艶有塗料に比べて色味が白っぽく見える場合があります。詳しくは調色可否表をご確認ください。

ver.202205

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 **株式会社アステックペイント**

福岡本社 / 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1-9F
福岡事業本部 / 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8
東京営業所 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1-10F
大阪営業所 / 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-3 B1
沖縄営業所 / 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-1-6 B1

astecpaints.jp