

ビルトックシリコンREVO-IR

水性形一液外壁用遮熱シリコン系上塗材

◆ 製品データ

荷姿	15kg, 4kg
塗布量	0.25~0.35kg/m ²
希釈	ローラーの場合: 0~5% (清水) エアレスの場合: 5~10% (清水)
艶	艶有・3分艶
色	アステック標準色68色

【対応素材】

モルタル・ALC・コンクリート・窯業系サイディング・金属サイディング
(カラー鋼板^{※1}・ガルバリウム鋼板・ステンレス・アルミニウム)・各種旧塗膜

※1: フッ素鋼板は除く

【試験結果】

■JIS A 6909 建築用仕上塗材『可とう性』 全て合格

■JIS K 5660 つや有成樹脂エマルションペイント

『容器の中の状態』『塗装作業性』『塗膜の外觀』『低温安定性』『表面乾燥性』『隠れい率』『鏡面光沢度^{※2}』

『耐水性』『耐アルカリ性』『耐洗浄性』『耐温潤冷熱繰返し性』 合格 ※艶有のみ

■『防かび性』 合格 ※社内試験による(参考試験方法: JIS Z 2911 塗料一般試験方法)

■『防藻性』 合格 ※社内試験による

◆ モルタル・ALC・コンクリート・窯業系サイディングの標準施工仕様

工 程	製品名	荷 姿	調合比	希 釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25°C)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下 塗 ^{※1}	① エポバワーシーラー	15kg	—	透明の場合: —	0.13~0.20 kg/m ²	1~2	2時間以上	2時間以上	—	ローラー/ エアレス
				白の場合: 1.5~3.0ℓ (清水)						
	② 水性一液 ビルドフライヤー ^{※2}	16kg	—	0.3~0.9ℓ (清水)	0.80~1.5kg/m ²	1	—	5時間以上	—	多孔質ローラー
				0.9~1.2ℓ (清水)	0.30~0.60kg/m ²	1~2	5時間以上	5時間以上		ウールローラー
				0.6~0.9ℓ (清水)	0.70~1.2kg/m ²	1~2	5時間以上	5時間以上		リシンガン
上 塗	ビルトック シリコンREVO(-IR)	15kg	—	ローラーの場合: 0~5% (清水) エアレスの場合: 5~10% (清水)	0.25~0.35 kg/m ²	2	2時間以上	—	24時間 以上	ローラー/ エアレス

※1 下塗材に関しては下地の状態に応じて①、②のいずれかをご使用ください。 ※2 窯業系サイディング(初めての塗替え)には水性一液ビルドフライヤーををご使用ください。

◆ 【金属サイディング(カラー鋼板^{※1}・ガルバリウム鋼板・ステンレス・アルミニウム)の標準施工仕様】

※1: フッ素鋼板は除く

工 程	製品名	荷 姿	調合比	希 釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25°C)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下 塗	① エポパワーメタルJY A液	14.4kg	9	(エポバクシナーDX)	0.8~2.4ℓ (エポバクシナーDX)	0.14~0.17 kg/m ²	1	—	4時間以上 7日以内	ローラー/ エアレス
	② サーモテックメタル プライマー ^{※2}	1.6kg	1	0.8~1.6ℓ (エポバクシナーDX)	0.13~0.15 kg/m ²	1	—	4時間以上 7日以内	—	ローラー/ エアレス
上 塗	ビルトック シリコンREVO(-IR)	16kg	—	ローラーの場合: 0~5% (清水) エアレスの場合: 5~10% (清水)	0.25~0.35 kg/m ²	2	2時間以上	—	24時間 以上	ローラー/ エアレス

※2: 施工及び乾燥時の気象条件、金属下地の温度、また狭窄部(狭くぼよよいた部)やトタンの継ぎ目部分等では、乾燥硬化に時間を要してしまう場合があります。

乾燥硬化していない状態で上塗りを施工した場合、本来の下地への付着性能が発揮できなくなる場合がありますのでご注意ください。

【下地調整】

・劣化した部分及び鉛等は、ディスクサンダー、スクラーバー等により除去する。・漏れ箇所は予め水が浸入しないように処理し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクラーバーやシンナー等で除去する。

・塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。・劣化したシーリング材は全て撤去し、新規シーリング材で打ち替える。

【施工上の注意】

・雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。・-5°C以下、湿度85%以上での施工は避けてください。・使用する前に塗料を十分に攪拌してください。

・ウールローラー施工の場合、塗回数が増えることがありますのでご注意ください。・エアレス施工の場合には塗装口が大きくなりますので、塗布量の上限値を自慢にしてください。

・上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。・シーリング材自体に塗装した場合、動きに追従出来ずして塗膜がひび割れることができます。

・塗り継ぎや補修塗り(タッチアップ)を行なう場合は、ローラー又はエアレス等の塗装方法や希釈率の違いにより、色差・艶ムラが生じることがありますので、作業後に仕上がりをご確認ください。

・トタン板の継ぎ目、折り曲げ部分は、塗膜が薄くなりがちですので、先に拾い塗りをすることをお勧めします。



■ 製品については下記までお問合せください。

製造・販売元 株式会社 アステックペイント

福岡本社 / 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1 9F
福岡事業本部 / 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8
東京営業所 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1 10F
大阪営業所 / 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-3 B1
沖縄営業所 / 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜1-1-6 B1

astecpaints.jp

ver.202208

ビルトックシリコンREVO

水性形一液外壁用シリコン系上塗材

◆ 製品データ

荷姿	15kg, 4kg
塗布量	0.25~0.35kg/m ²
希釈	ローラーの場合: 0~5% (清水) エアレスの場合: 5~10% (清水)
艶	艶有・3分艶
色	アステック標準色68色

【対応素材】

モルタル・ALC・コンクリート・窯業系サイディング・金属サイディング
(カラー鋼板^{※1}・ガルバリウム鋼板・ステンレス・アルミニウム)・各種旧塗膜

※1: フッ素鋼板は除く

【試験結果】

■JIS A 6909 建築用仕上塗材『可とう性』 全て合格

■JIS K 5660 つや有成樹脂エマルションペイント

『容器の中の状態』『塗装作業性』『塗膜の外觀』『低温安定性』『表面乾燥性』『隠れい率』『鏡面光沢度^{※2}』

『耐水性』『耐アルカリ性』『耐洗浄性』『耐温潤冷熱繰返し性』 合格 ※艶有のみ

■『防かび性』 合格 ※社内試験による(参考試験方法: JIS Z 2911 塗料一般試験方法)

■『防藻性』 合格 ※社内試験による

アステックペイント大規模改修専用

ビルトックシリコンREVO(-IR)

— ビルトックシリーズ —



ビルトックシリコンREVO-IR

水性形一液外壁用遮熱シリコン系上塗材

ビルトックシリコンREVO

水性形一液外壁用シリコン系上塗材

艶有・3分艶




建物を長く美しく守るために必要な、耐候性・低汚染性・遮熱性※を兼ね備えた次世代型ハイクラス シリコン塗料。※ビルドテックシリコンREVO-IRのみ

ビルドテックシリコンREVO(-IR)

高耐候性 紫外線や雨などの劣化要因に強い

ビルドテックシリコンREVO(-IR)は、キセノンランプ式促進耐候性試験において、約13～16年(期待耐用年数)経過後も光沢保持率80%以上を保持。高い耐候性を持ちます。


※あくまで試験環境下にもとづく推測値であり、耐候性を保証するものではありません。実際の自然ばく露環境下では、下地の状態、施工方法、気象条件により耐候性は異なる場合があります。



※A社・B社(3000時間まで)、C社(5000時間まで)の促進耐候性試験のデータは各社の製品パンフレットより引用。※測定値をもとに、グラフをなだらかに調整しております。

【高耐候の理由】紫外線による劣化を抑制する「ラジカル制御型白色顔料」を採用


一般的に塗料で使用される白色顔料の主成分「酸化チタン」は、紫外線の影響を受けると劣化要因「ラジカル」を発生させます。ラジカルは、塗膜の結合を破壊し、塗膜の劣化の原因となります。ビルトテックシリコンREVO(-IR)はこのラジカルの発生を抑制する「ラジカル制御型白色顔料」を採用。ラジカルが発生しにくく、またラジカルが発生した場合にも、シールド層がラジカルの放出を防ぐため、樹脂が破壊されにくく、劣化を抑制します。




低汚染性 汚れが付着しにくい塗膜

ビルトテックシリコンREVO(-IR)は、三重構造の樹脂を採用。強靭層が汚染物質の付着を防ぐことで美観を保持し、高柔軟層が外部からの衝撃を吸収するため、塗膜表面のひび割れを抑制します。

■柔軟性・強靭性を兼ね備えた三重構造の樹脂




■ビルトテックシリコンREVO(-IR)



塗膜表面が強靭なため、砂埃が刺さりにくく、排気ガスなどが染み込みにくい。

■従来のシリコン塗料 (樹脂表面が柔軟層)



塗膜表面が強靭なため、砂埃が刺さりにくく、排気ガスなどが染み込みにくい。

汚染付着経過観察実験 ~屋外ばく露雨筋試験6ヶ月後比較~



一般低汚染シリコン塗料と比較して雨筋汚れがつきにくく、塗替え後の美しさを保持することが確認されました。

カビ・藻の発生を抑え、建物の美観維持に貢献

「JIS Z 2911カビ抵抗性試験方法(社内試験規格)」及び「藻抵抗性試験(社内試験による)」に合格。カビ・藻の発生を抑え、美観の維持に貢献します。

【カビ／培養4週間後の様子】 【藻／培養4週間後の様子】




遮熱性 生活環境を快適化 ※ビルトテックシリコンREVO-IRのみ

ビルトテックシリコンREVO-IRは、近赤外線における日射反射率が高く、熱を吸収しにくい「遮熱黒色無機顔料」を使用しています※1。塗膜温度の上昇による建物の蓄熱を防ぎ、屋内の温度上昇を抑えます※2。

※1:一部の色を除きます。※2:建物構造、断熱構造、開口部(ガラス窓等)の大きさ・数によって温度変化の程度に差ができます。

遮熱性のメカニズム 遮熱効果の高い「遮熱黒色無機顔料」を採用



黒色顔料で調色した塗膜の平均日射反射率(%)

	780～2500nm (近赤外線領域)
遮熱黒色無機顔料	46
Fe系遮熱顔料	35
Mn系遮熱顔料	42
カーボンブラック	6

遮熱性比較

塗料を塗ったサイディング(色:N6)に約2時間照明を当て続け、表面・裏面の温度を放射温度計で測定。ビルトテックシリコンREVO-IRは一般シリコン塗料に比べて表面・裏面ともに約9°Cの温度差があり高い遮熱性を有していることが確認されました。

